

Weitzer Planche 1400

2-plis 9,3 mm avec un parement d'env. 2,7 mm d'épaisseur

Dimensions: 1400 x 140 x 9,3 mm,

Mise en œuvre :



Fonctionnalités:




PARQUET SANS ENTRETIEN: Plus d'entretien nécessaire de la finition ProActive+ en locaux d'habitation privés.



PARQUET SANTÉ: Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



PARQUET SILENCE: Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité



Description produit:

Lieu de production	Autriche
Constitution	contrecollé 2-plis 9,3 mm
Parement	monolame, bois noble d'env. 2,7 mm d'épaisseur,
Support	bois avec cernes annuels verticaux
Usinage	rainures et languettes sur les 4 côtés, avec 4 micro-chanfreins
Humidité du Bois	obtenu par long séchage sur parc et garantie par la qualité de séchage du bois (siccité du bois à l'expédition: 8 % ± 1 %)
Plancher chauffant	compatible (sous réserve du respect de la fiche MB 020).
Résistance thermique	0,067 m ² K/W
Réaction au feu	D _{fl} -s1 (inflammable) avec finition ProActive+ ou ProVital f
selon EN 13501-1	(selon les conditions de mise en œuvre)
Rénovabilité	plusieurs fois
Dureté Brinell	23-42 N/mm ²
Responsabilité écologique	

Essence de bois/couleurs - Classe d'usage:

Chêne Mandel, Chêne ambré	23
Chêne, Chêne Pur	23
Chêne Oyster, Chêne Kaschmir	23
Chêne Savanne	23



Finitions:



PROACTIVE+ – LA FINITION « VERNI MAT ASPECT HUILÉ »

Sans entretien, une finition verni mat avec un aspect visuel huilé naturel. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures et stabilité aux produits chimiques. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.



PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement renouvelable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privés (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition ProVital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

Caractéristiques intelligentes

- Aspect visuel très qualitative par des traitements de surface complémentaires possibles
- Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur
- Classe d'usage : 23 selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2020

Remarques finales:

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage. Edition avril 2022.