

PROSTRONG[®]

Oberflächeneigenschaften ProStrong matt

Intelligente Parkettfunktionen

- **Allergikerfreundliche Eigenschaften**

Bei der ProStrong matt Oberfläche wird auf den Einsatz von allgemein bekannten und als allergieerzeugend geltenden Stoffen verzichtet. Auch das Ansiedeln von Schimmelpilzen, die eine allergieauslösende Wirkung haben können, wird durch die Pro Strong Oberfläche bei ausgeglichener Raumklima nahezu vollständig ausgeschlossen¹.

- **Antibakterielle Eigenschaften**

Das Ansiedeln und Überleben von Mikroorganismen, wie Bakterien, wird durch die auf den Naturwerkstoff Holz aufgebrachte ProStrong matt Oberfläche weitgehend vermieden. Sollten sich dennoch Bakterien ansammeln, lassen sich diese durch eine geeignete Reinigung praktisch vollständig entfernen, so dass die Anzahl der Bakterien unter der Nachweisgrenze liegt¹.

- **Antistatisch**

Produkte mit der ProStrong matt Oberfläche werden als „antistatisch“ eingestuft (geprüft nach EN 1815:1998 und Klassifizierung in Anlehnung an die EN 14041:2008)

- **Pflegefrei im privaten Wohnbereich**

Die ProStrong matt Oberfläche erfordert keine komplizierte und zeitaufwendige Pflege. Der Pflegefrei-Parkett gehört nur schonend gereinigt

¹Praxisprüfung: Langzeit Begehtest in einem Bürogebäude unter normaler Beanspruchung mit Straßenschuhen. Nach dem Versuchszeitraum erfolgte eine hausübliche Trockenreinigung (Staubsauger) und abschließend die Keimzahlbestimmung nach EN ISO 11737 - 1.

Sicherheit

- **Brandverhalten**

Die ProStrong matt Oberfläche erfüllt nach EN 13501 die Anforderungen der höheren Brandklasse Cfl -s1² (schwer entflammbar). Als Voraussetzung für die Brandklasse Cfl -s1 muss ein leistungsfähiger Untergrund und eine vollflächige Verklebung gegeben sein.

²Außer auf Zirbe

- **Rutschhemmende Eigenschaften**

Die ProStrong matt Oberfläche ist gemäß den ermittelten Prüfergebnissen nach DIN 51130 in die Klasse der Rutschhemmung R9 einzuordnen. Dieser R-Wert ist abhängig von der haptischen Ausprägung des Parketts, sowie durch Pflegefilme und Reinigungsrückstände beeinflussbar.

Beständigkeit

- **Beanspruchungsklasse**

Anhand des Erfüllungsgrades (Verformbarkeit, Kratzfestigkeit, Haftfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit) erreicht die Oberfläche ProStrong matt nach ÖN C 2354 die höchstmögliche Beanspruchungsklasse „C“.

- **Beständigkeit gegen diverse Chemikalien und Stoffe**

- Chemikalienbeständig gemäß DIN 68861 Teil1, Klasse 1B. Diese ist unter den 6 Klassen die zweithöchste.
- Chemikalienbeständig gemäß DIN EN 13442.
- Kot- und Urinbeständigkeit ist gegeben.
- Speichel- und Schweißechtheit gemäß DIN 53160-1/-2 ist gegeben.
- Eine Beständigkeit gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln auf Alkohol- und Acetatbasis ist gegeben.

- **Kratzbeständigkeit**

Die Kratzbeständigkeit der Werksoberfläche ProStrong matt weist gegenüber marktüblichen Baustellenlacken einen doppelt so hohen Wert auf. Prüfmethode: Hamberger Hobel

- **Haftfestigkeit**

Die Haftfestigkeit gemäß DIN EN ISO 2409 Gitterschnittprüfung ergibt die höchste Klasse Gt 0 - keine Enthftung

- **Stuhlrolleneignung**

Die ProStrong matt Oberfläche zeigt nach dem Testverfahren nach EN 425 keine augenscheinlich feststellbaren Schäden und erfüllt die damit verbundenen Anforderungen weit über der Norm.

- **Rollstuhltauglichkeit**

Der Einsatz von Rollstühlen ist aufgrund der weichen Gummiräder unproblematisch. Auf eine regelmäßige Reinigung und Pflege mit ProStrong Polish ist zu achten, um Vergrauungen durch Gummiabrieb zu vermeiden.

- **Vergilbungsstabilität**

Eine Vergilbungsstabilität der Beschichtung gegenüber Tages- und Sonnenlichteinstrahlung („Lichteinheit“) ist gegeben. Durch die natürliche Verfärbung des Holzes ist trotz der Lichtstabilität der Beschichtung eine Änderung der Farbe möglich.

- **Blauer Engel und TÜV**

Das Beschichtungssystem erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ sowie der Emissionsprüfung „TÜV PROFICERT-product Interior“.

Ökologische Unbedenklichkeit

- **Herkunft**

Alle Komponenten der ProStrong matt Oberfläche werden in der Europäischen Union unter Einhaltung der geltenden strengen europäischen Menschenrechts-, Arbeitsschutz-, Gesundheits-, Umwelt-, und Qualitätsstandards hergestellt.

- **Inhaltsstoffe / Zusammensetzung**

- Das Beschichtungssystem erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ (RAL UZ176) indem keine der folgenden giftigen Substanzen enthalten sind:
 - Krebsserregende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende Inhaltsstoffe
 - VOC – Emissionen (Flüchtige organische Verbindungen)
 - Asbest
 - Schwermetalle (wie Blei-, Cadmium-, und Quecksilberverbindungen)
 - Phenole und Kresole
 - Pentachlorphenol (PCP), polychlorierte Bi- und Terphenyle (PCB, PCT)
 - Lindan
 - Materialschutzmittel (Pestizide, Fungizide, Insektizide, Bakterizide, Herbizide bzw. Flammschutzmittel)
 - Die organischen Lösemittel Benzol, Methylglykol, Ethylglykol, Methylglykolacetat und Ethylglykolacetat
 - Flüchtige Fluorchlor – oder Chlorkohlenwasserstoffe
 - Formaldehyd
 - Farbstoffe, Farbstoffe und Pigmente die der EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeugen) nicht genügen
 - Verbotene Azofarbstoffe nach der Bedarfsgegenstandsverordnung
 - Halogene / Halogenorganische Verbindungen
- Darüber hinaus ist die Beschichtung frei von weiteren Schadstoffen, wie
 - Weichmacher (Phthalate) in Bezug auf die EN 71-3
 - Treibhauswirksame Stoffe: FKW (Halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe), H-FCKW's (Teilhalogenierte Fluor-Chlor Kohlenwasserstoffe) bzw. FCKW's (Fluor-Chlor- Kohlenwasserstoffe)
 - PVC (Polyvinylchlorid), PU (Polyurethan)
- Die ProStrong matt Oberfläche erfüllt die Anforderungen nach dem AgBB – Schema. Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten ist ein Zusammenschluss deutscher Umwelt- und Gesundheitsbehörden und ist zuständig für die Festlegung von Emissionsgrenzwerten für Bauprodukte, die in Deutschland in Verkehr gebracht werden.

Entsorgung

Nach der deutschen Altholzverordnung, die die stoffliche und energetische Verwertung und Beseitigung von Altholz regelt, sind Weitzer Parkett Böden mit der ProStrong matt Oberfläche der Altholzklasse II zuordenbar. Diese Stoffklasse ist die höchstmögliche Klasse die behandeltes Holz erreichen kann und besagt, dass Produkte dieser Altholzklasse vollständig für die stoffliche Wiederverwertung geeignet sind, wie z.B. als Rohstoff für die Holzplattenwerkstoffindustrie.



Dipl.-Ing.(FH) Martin F. Karner, MA

Technische Geschäftsführung