

## Résistance thermique par produit<sup>123</sup>

### Valeur moyenne par produit

|  | <b>m<sup>2</sup>K/W</b> |
|--|-------------------------|
| Weitzer Planche 2245 PLUS (14mm)                     | 0,104                   |
| Weitzer Planche 2245 PLUS Impuls (13,4mm)            | 0,098                   |
| Weitzer Planche 2245 (13mm)                          | 0,095                   |
| Weitzer Planche 2245 (11mm)                          | 0,085                   |
| Weitzer Planche 2245 Impuls (10,4mm)                 | 0,076                   |
| Weitzer Planche 1800 (11mm)                          | 0,085                   |
| Weitzer Planche 1800 Impuls (10,4mm)                 | 0,076                   |
| Weitzer Planche 1400 (9,3mm, Support de bois)        | 0,067                   |
| Weitzer Planche 1400 Impuls (8,7mm, Support de bois) | 0,063                   |
| Weitzer Planche 1400 (9,3mm, Support à base de bois) | 0,055                   |
| Weitzer Planche 1000 (9,3mm; Support de bois)        | 0,067                   |
| Weitzer Planche 1000 Impuls (8,7mm; Support de bois) | 0,063                   |
| Weitzer Planche 1000 (9,3mm, Support à base de bois) | 0,055                   |
| Weitzer Lamelle 750 (9,3mm)                          | 0,055                   |
| Weitzer Lamelle 750 Impuls (8,7mm)                   | 0,051                   |
| Weitzer Lamelle 750 F Plus (10,3mm)                  | 0,073                   |
| Weitzer Lamelle 500 (9,3mm, Support de bois)         | 0,067                   |
| Weitzer Lamelle 500 (9,3mm, Support à base de bois)  | 0,055                   |
| Weitzer Lamelle 2245 (11mm)                          | 0,085                   |
| Weitzer Lamelle 2245 Impuls (10,4mm)                 | 0,076                   |
| Weitzer Lamelle 2245 (13mm)                          | 0,095                   |
| Weitzer Lamelle 1110 (13mm)                          | 0,095                   |
| Weitzer Strip 360 (10,3mm)                           | 0,061                   |
| Weitzer PRO 360 (10,3 mm)                            | 0,061                   |
| Weitzer PRO 360 PLUS (11mm)                          | 0,065                   |
| Weitzer PRO 1000 (9,3 mm)                            | 0,055                   |
| Weitzer PRO 1000 Impuls (8,7mm)                      | 0,051                   |
| Weitzer PRO 1000 PLUS (10,3mm)                       | 0,061                   |
| Weitzer PRO 1000 5,5 (12,2)                          | 0,072                   |
| Weitzer PRO 500 (9,3 mm)                             | 0,055                   |
| Weitzer PRO 500 PLUS (10,3mm)                        | 0,061                   |
| Weitzer PRO 1190 (9,3 mm)                            | 0,055                   |
| Weitzer PRO 2245 (11mm)                              | 0,085                   |
| Weitzer PRO 2245 (13mm)                              | 0,095                   |
| Weitzer PRO 2245 PLUS (14mm)                         | 0,104                   |
| Weitzer PRO 1110 (13mm)                              | 0,095                   |

<sup>1</sup> Pour une humidité du bois de 12%

<sup>2</sup> Etablie selon EN 14342 et EN 12524

<sup>3</sup> Sans colle ou transfert de chaleur int./ext.