

Weitzer Lamelle 750

2-plis 9,3mm avec un parement d'env. 2,7 mm d'épaisseur
Dimensions: 750 x 125 x 9,3 mm

Mise en œuvre:



Fonctionnalités:



PARQUET SANS ENTRETIEN: Plus d'entretien nécessaire de la finition ProActive+ en locaux d'habitation privés.




PARQUET SANTÉ – ProVital finish: Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



PARQUET SILENCE: Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité

Motifs de pose:



Description produit:

Essence de bois/couleurs: selon la liste de prix actuelle

Lieu de production	Autriche
Constitution	contrecollé 2-plis 9,3 mm
Parement	monolame, bois noble d'env. 2,7mm d'épaisseur,
Support	à base de bois
Usinage	rainures et languettes sur les 4 côtés
Humidité du Bois	obtenu par long séchage sur parc et garantie par la qualité de séchage du bois (siccité du bois à l'expédition : 8 % ± 1 %)
Plancher chauffant	compatible (sous réserve du respect de la fiche MB 020)
Réaction au feu selon EN 13501-1	Cfl-s1 pour l'essence de bois chêne avec surfaces ProActive+ ou ProVital finish (Réaction au feu d'autres essences de bois sur demande. Réaction au feu selon les conditions de mise en œuvre)
Résistance thermique	0,055 m²K/W
Rénovabilité	plusieurs fois ponçable
Dureté Brinell	25-41 N/mm² (selon l'essence de bois, mesurée perpendiculairement au sens des fibres du bois)
Responsabilité écologique	



Finitions:



PROACTIVE+ – LA FINITION « VERNI MAT ASPECT HUILÉ »
Sans entretien, une finition verni mat avec un aspect visuel huilé naturel. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures et stabilité aux produits chimiques. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.



PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE
Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement renouvelable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privés (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition Pro Vital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

Caractéristiques intelligentes

- Motifs de pose : Pose à l'anglaise et à bâtons rompus possibles, Point de Hongrie 45° et 60° sur commande

Remarques finales:

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage. Pour certains motifs de pose, les lames gauches et droites doivent être commandées séparément pour certains articles. Valable pour Point de Hongrie: Longueur totale de la lamelle env. 9mm plus courte. Rapport technique de 07-2026.